



Zkušební laboratoř č. 1045.1 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strojírenský zkušební ústav, s.p.,

Zkušební laboratoř, Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno

Testing Laboratory 1045.1 Accredited by the Czech Accreditation Institute pursuant to ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Strojírenský zkušební ústav, s.p. Testing Laboratory, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno

Prüflabor Nr. 1045.1 akkreditiert von ČIA nach ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Prüfinstitut der Maschinenbauindustrie, s.U., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Tschechische Republik

Strana 1 z 7

Page of/Seite von



PROTOKOL O ZKOUŠCE

TEST REPORT No. / PRÜFUNGS-PROTOKOLL Nr.

č. 63-12388/2/T

Výrobek:

Product:
Erzeugnis:

Dřevní pelety A1 podle ENplus®

Wood pellets A1 according to ENplus®
Holzpellets A1 nach ENplus®

Typové označení:

Type designation:
Typenbezeichnung:

A1 podle EN ISO 17225-2 a ENplus®

A1 according to EN ISO 17225-2 and ENplus®
A1 nach EN ISO 17225-2 und ENplus®

Objednatel/výrobce:

Customer/ Manufacturer:
Auftraggeber/ Hersteller:

**CRK ENERJİ ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.**

Esenevler Mah. Atatürk Blv. No:131/18

Atakum/SAMSUN

Turecko/ Turkey/ Türkei

IČO/Company ID No./ID Nr.:

ESENEVLER MAH. ATATÜRK BLV. AHENK NO: 131 IC KAPI

NO: 18, ATAKUM/ SAMSUN, Turkey

Turecko/ Turkey/ Türkei

ENplus® ID: TR 0XX

Odpovědný pracovník:

Employee responsible:
Verantwortlicher Mitarbeiter:

RNDr. Blanka Watson

Datum vydání protokolu:

Report issue date:
Datum der Protokollausgabe:

2024-02-27

Rozdělovník:

Distribution list:
Verteiler:

1x SZÚ, s.p., 1x objednatel, 1x EPC-Bioenergy

1x copy to the Engineering Test Institute (SZÚ), 1x copy to the Customer
1x Prüfinstitut der Maschinenbauindustrie, s.U. (SZÚ), 1x Auftraggeber
1x copy to EPC-Bioenergy, 1x EPC-Bioenergy

Bez písemného souhlasu SZÚ se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
Výsledky zkoušek a ověření se týkají pouze zkoušených výrobků ve stavu, v jakém byly přijaty nebo předloženy.
Zkušební laboratoř nenese zodpovědnost za data dodaná zákazníkem uvedená v protokolu.

This report may be copied in its entirety without written consent of the Engineering Test Institute. The results of tests and verifications only apply to the products tested as received or presented. The testing laboratory is not responsible for the data provided by the customer in the report.

Ohne schriftliche Zustimmung des SZÚ darf das Protokoll nicht anders als in voller Fassung wiedergegeben werden.

Die Prüfergebnisse betreffen nur die geprüften Erzeugnisse, wie erhalten oder vorgelegt.

Das Prüflabor ist nicht verantwortlich für die im Protokoll angegebenen Daten welche der Auftraggeber übermittelt.

SP-2021-000011_1_11

Zkoušky byly provedeny na základě těchto dokumentů:

- Objednávka č. I-80298 ze dne 2023-09-20

The tests were performed based on these documents:

- Order No. I-80298 of 2023-09-20

Die Prüfungen wurden aufgrund der folgenden Unterlagen durchgeführt:

- Auftrag Nr. I-80298 von 2023-09-20

I. **Popis výrobků**

Description of product tested

Beschreibung des Erzeugnisses

Dřevní pelety vyrobené z dřevních pilin tmavší barvy.

Válec o průměru 6 mm a délka cca 0,4 cm až 4,0 cm

Wood pellets made of sawdust of darker colour.

Cylinder with a diameter of 6 mm and a length of about 0.4 cm to 4.0 cm

Holzpellets aus Sägemehl dunklerer Farbe.

Zylinder mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Länge von ca. 0,4 cm bis 4,0 cm

II. **Zkoušený vzorek**

Sample tested

Versuchsprobe

Prohlídce, zkouškám a ověřením byl podroben vzorek odebraný z plastového obalu

Hmotnost 2 x15 kg

Vzorek byl zaslán výrobcem v rámci inspekce pro certifikaci ENplus®.

The sample taken from a plastic container was subjected to inspection, testing and verification

Weight 2 x15 kg

The sample has been taken by the manufacturer as part of an inspection for certification ENplus®.

Eine aus einem Kunststoffbehälter entnommene Versuchsprobe wurde untersucht, geprüft und verifiziert

Gewicht von 2 x 15 kg

Das Muster wurde vom Hersteller im Rahmen einer Prüfung zur ENplus®-Zertifizierung verschickt.

Typ Product Erzeugnis:	Datum přijetí Date of submission Datum der Annahme	Ev. č. vzorku Reg. No. Evidenznummer	
		SZÚ	Chemické laboratoře Chemical Laboratory Chemisches Labor
Dřevní pelety A1 Wood pellets A1 Holzpellets A1	2024-01-31	1212.24. 80298.002	04/310124

Prohlídku, zkoušky a ověření provedla v chemické laboratoři SZÚ, s.p. Brno dne 2024-01-31 až 2024-02-27 RNDr. Blanka Watson a Bc. Hana Pavlíčková,

The visual inspection, tests and verification were carried out by RNDr. Blanka Watson and Bc. Hana Pavlíčková in the chemical laboratory of SZÚ s.p. Brno on 2024-01-31 till 2024-02-27

Die Untersuchungen, Prüfungen und Verifizierung wurden wie folgt durchgeführt: im chemischen Labor von SZÚ, s.p. Brno vom 2024-01-31 bis 2024-02-27 von RNDr. Blanka Watson und Bc. Hana Pavlíčková i.

III. **Tabulka použitých měřicích a zkušebních zařízení**

Table of measuring and testing equipment used
Tabelle der verwendeten Mess- und Prüfgeräte

Poř.č. No./Nr.	Název: Name/Titel:	Inventární číslo: Inventory number/ Inventarnummer:	Kalibrace platná do: Calibration valid until/ Kalibrierung gültig bis:
1	Analytické váhy Sartorius R 180 D <i>Analytical scale / Analysenwaage R 180 D</i>	02-1458	03/2025
2	Analytické váhy Sartorius A120 S <i>Analytical scale / Analysenwaage A 120 S</i>	02-2282	03/2025
3	Muflová pec <i>Muffle furnace / Muffelofen</i>	900-000-008-849	03/2025
4	Kalorimetr IKA C 5000 <i>Calorimeter / Kalorimeter IKA C 5000</i>	02-2236	06/2024
5	Elementární analyzátor PE 2400 CHNS <i>Elementary analyzer / Elementaranalysator PE 2400 CHNS</i>	02-2107	06/2024
6	Váhy Mettler PB3001 <i>Scales Mettler PB3001 / Waage Mettler PB3001</i>	02-2274	03/2025
7	Teplotní skříň BMT s teploměrem <i>Temperature box BMT with thermometer / Temperaturschrank mit Thermometer</i>	02-2132	06/2024
8	Posuvné měřítko <i>Calliper / Messschieber</i>	11-5884	08/2025
9	Přístroj na stanovení otěru <i>Determination device of mechanical durability and abrasion / Bestimmungsgerät der mechanischen Beständigkeit und des Abriebs</i>	11-7720	06/2024

Zkoušky byly provedeny s využitím měřicích a zkušebních zařízení s platnou kalibrací.

*The tests were carried out with the use of validly calibrated measuring and test equipment.
Die Prüfungen wurden mit Mess- und Prüfgeräten mit gültiger Kalibrierung durchgeführt.*

IV. **Tabulka použitých metod**

Table of methods used
Tabelle der verwendeten Verfahren

Poř.č. No./Nr.	Název a specifikace Name and specification Name und Spezifikation	Použitá technická norma Technical standard used Verwendete technische Norm	Akreditace Accreditation Akkreditierung
1	Stanovení sypané hmotnosti gravimetricky <i>Determination of bulk density gravimetrically Bestimmung der Schüttdichte gravimetrisch</i>	ČSN EN ISO 17828 EN ISO 17828	1.60
2	Stanovení délky a průměru pelet <i>Determination of pellet length and diameter Bestimmung der Pelletlänge und des Pelletdurchmessers</i>	ČSN EN ISO 17829 EN ISO 17829	1.61
2	Stanovení obsahu celkové vody a analytické vody gravimetricky, včetně úpravy vzorku <i>Determination of total water and analytical water content by gravimetric method, including sample preparation Bestimmung des Gesamtwassers und des analytischen Wassergehalts gravimetrisch, samt Probenaufbereitung</i>	ČSN EN ISO 18134-2 ČSN EN ISO 18134-3 EN ISO 18134-2 EN ISO 18134-3	1.56*
3	Stanovení obsahu popela a nedopalu gravimetricky <i>Determination of ash content and unburnt residues by gravimetric method Bestimmung von Aschegehalt und Gehalt von unverbrannten Rückständen gravimetrisch</i>	ČSN EN ISO 18122 EN ISO 18122	1.57*
4	Stanovení mechanické odolnosti a otěru <i>Determination of mechanical durability and abrasion Bestimmung der mechanischen Beständigkeit und des Abriebs</i>	ČSN EN ISO 17831-1 EN ISO 17831-1 ČSN EN ISO 18846 EN ISO 18846 ČSN EN ISO 5370 EN ISO 5370	1.62*

Poř.č. No./Nr.	Název a specifikace Name and specification Name und Spezifikation	Použitá technická norma Technical standard used Verwendete technische Norm	Akreditace Accreditation Akkreditierung
5	Stanovení spalného tepla kalorimetricky a výpočet výhřevnosti <i>Determination of gross calorimetric calorific value and net calorific value</i> <i>Bestimmung des kalorimetrischen Brennwertes und des Berechnung des Heizwertes</i>	ČSN EN ISO 18125 EN ISO 18125	1.53*
6	Stanovení obsahu uhlíku, dusíku, vodíku a kyslíku chromatograficky s TCD detekcí, dopočet emisního faktoru <i>Determination of C, N, H and O content by chromatography with TCD (thermal conductivity detection), recalculation of emission factor</i> <i>Bestimmung des C-, N-, H- und O-Gehalts durch Chromatographie mit TCD (Wärmeleitfähigkeitsdetektion), Nachrechnung des Emissionsfaktors</i>	ČSN EN ISO 16948 EN ISO 16948	1.54*
7	Stanovení veškeré síry a veškerého chloru přístrojem Analytik Jena MULTI EA 2000 <i>Determination of all sulfur and total chlorine by Analytic Jena MULTI EA 2000</i> <i>Bestimmung des gesamten Schwefels und des gesamten Chlors mit Analytic Jena MULTI EA 2000</i>	ČSN EN ISO 16994 EN ISO 16994	1.55*
8	Stanovení hustoty částic gravimetricky <i>Determination of particle density</i> <i>Bestimmung der Partikeldichte</i>	ČSN EN ISO 18847 EN ISO 18847	1.59
9	Stanovení teplot tavitelnosti popela <i>Determination of deformation temperature</i> <i>Bestimmung der Verformungstemperatur</i>	VECL 005 (ČSN ISO 540, ISO 540, ČSN EN ISO 21404, EN ISO 21404, ČSN P CEN/TS 15404, CEN/TS 15404)	kooperace cooperation Kooperation 39
10	Stanovení prvků metodou ICP-OES <i>Detection of elements by ICP-OES technique</i> <i>Bestimmung von Elementen mit Optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES)</i>	SOP: ICP 04A (ČSN EN ISO 11885, ČSN 46 5735, ČSN EN 13346, ČSN EN ISO 16968, EN ISO 16968)	kooperace cooperation Kooperation 43
	Stanovení prvků metodou ICP-MS <i>Detection of elements by ICP-MS technique</i> <i>Bestimmung von Elementen mit Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)</i>	SOP: ICP 03B (ČSN EN ISO 17294-2, ČSN 46 5735, ČSN EN 13346, ČSN EN ISO 16968, EN ISO 16968)	kooperace cooperation Kooperation 41
	Stanovení Hg metodou AAS analyzátořem AMA <i>Detection of Hg by AAS technique using AMA analyser</i> <i>Bestimmung von Hg mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) mit AMA Analysator</i>	SOP: AAS 06-07 (ČSN 46 5735, JPP ÚKZÚZ 03, ČSN EN 71-3:1996, ČSN EN ISO 16968, EN ISO 16968)	kooperace cooperation Kooperation 37

V. Výsledky zkoušek – souhrn

Test results - summary

Ergebnisse von Prüfungen – Zusammenfassung

Vlastnost <i>Property Eigenschaft</i>		Jednotka <i>Unit Einheit</i>	Naměřené hodnoty <i>Measured values Gemessene Werte</i>	Relativní nejistoty měření ± (%) <i>Relative uncertainty of measurement Relative Messunsicherheiten</i>	Specifikace <i>Specification Spezifikation</i> ENplus® A1	Technické normy***) <i>Technical standard Technische Normen</i>
Rozměry <i>Dimension Masse</i>	Průměr, D (ar) <i>Diameter, Durchmesser</i>	[mm]	6,1	10	6 ± 1	EN ISO 17829
	Délka, L (ar) <i>Length, Länge</i>	[mm]	15,3	30	3,15 ≤ L ≤ 40	EN ISO 17829
Podíl pelet s délkou <i>Share of pellets with a length Anteil von Pellets mit einer Länge L < 20%, 20% ≤ M ≤ 30%, S > 30%</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	20,2 (M)	30	Value & category to be stated	ENplus® Guidance document
Voda celková, M (ar) <i>Total moisture Gesamtfeuchte</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	5,8	10	≤ 10,0	EN ISO 18134-2
Popel při 550 °C, A (d) <i>Ash at Asche bei</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	0,55	5	≤ 0,70	EN ISO 18122
Mechanická odolnost, DU (ar) <i>Mechanical durability Mechanische Beständigkeit</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	98,2	1	≥ 98,0	EN ISO 17831-1
Sypná hmotnost, BD (ar) <i>Bulk density Schüttmasse</i>		[kg/m³]	687	5	600 ≤ BD ≤ 750	EN ISO 17828
Hustota částic (ar) <i>Particle density, der Partikeldichte</i>		[g/cm³]	1,35	10	Value to be started	EN ISO 18847
Hrubé jemné částice CF (ar) <i>Coarse fines, Grob feine Teichen (3,15 mm ≤ FP ≤ 5,6 mm)</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	0,58	20	Value to be started	EN ISO 18846
Jemné částice (<3,15 mm) F (ar) <i>Fines Feine Teichen (volné, bulk, Schüttgut)</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	-	-	≤ 1,0	EN ISO 18846
Jemné částice (<3,15 mm) F (ar) <i>Fines Feine Teichen (sáček, bags,beutel)</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	0,39	20	≤ 0,5	EN ISO 18846
Výhřevnost při 25°C, Q (ar) <i>Net calorific value at Brennstoffwert bei</i>		[kWh/kg]	4,91	5	≥ 4,6	EN ISO 18125
		[MJ/kg]	17,67	5	≥ 16,5	
Přísady (ar) <i>Additives, Additive</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	OK		≤ 2,0	
Dusík, N (d) <i>Nitrogen Stickstoff</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	0,13	20	≤ 0,3	EN ISO 16948
Síra veškerá, S (d) <i>Total sulphur Gesamtschwefel</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	0,021	10	≤ 0,04	EN ISO 16994
Celkový chlor, Cl (d) <i>Total chlorine Gesamtchlor</i>		[% hmot.] <i>[% Weight/ Gewicht]</i>	0,004	10	≤ 0,02	EN ISO 16994
Arsen**), As (d) <i>Arsenic, Arsen</i>		[mg.kg ⁻¹]	< 1,00	-	≤ 1	EN ISO 16968

Vlastnost Property Eigenschaft	Jednotka Unit Einheit	Naměřené hodnoty Measured values Gemessene Werte	Relativní nejistoty měření ± (%) Relative uncertainty of measurement Relative Messunsicherheiten	Specifikace Specification Spezifikation ENplus® A1	Technické normy*** Technical standard Technische Normen	
Kadmium**), Cadmium, Kadmium	Cd (d)	[mg.kg ⁻¹]	< 0,10	-	≤ 0,5	EN ISO 16968
Chrom**), Chromium, Chrom	Cr (d)	[mg.kg ⁻¹]	< 3,00	-	≤ 10	EN ISO 16968
Měď***), Copper, Kupfer	Cu (d)	[mg.kg ⁻¹]	3,06	20	≤ 10	EN ISO 16968
Olovo**), Lead, Blei	Pb (d)	[mg.kg ⁻¹]	< 5,00	-	≤ 10	EN ISO 16968
Rtut***), Mercury, Quecksilber	Hg (d)	[mg.kg ⁻¹]	0,004	20	≤ 0,1	EN ISO 16968
Nikl**), Nickel, Nickel	Ni (d)	[mg.kg ⁻¹]	6,73	20	≤ 10	EN ISO 16968
Zinek**), Zinc, Zink	Zn (d)	[mg.kg ⁻¹]	7,20	20	≤ 100	EN ISO 16968
Teplota tavitelnosti popela, DT *) Ash deformation temperature Sintertemperatur	[°C]	1420	20	≥ 1200	EN ISO 21404	

(ar) vzorek v původním stavu

Sample as received

Versuchsprobe im gelieferten Zustand

(d) vzorek bezvodý

Sample dry

Wasserfreie Versuchsprobe

*) stanoveno v akreditované laboratoři VŠB-TU Ostrava, č. 1166.3.

It has been determined by accredited test laboratory VŠB-TU Ostrava, No. 1166.3.
in dem akkreditiertem Prüflabor von VŠB-TU Ostrava, Nr. 1166.3 ermittelt.

**) stanoveno v akreditované zkušební laboratoři Labtech, č. 1147.

it has been determined by accredited test laboratory Labtech, No. 1147
in dem akkreditiertem Prüflabor Labtech, Nr. 1147 ermittelt.

***)) uvedené technické normy jsou obsaženy v metodách zkoušek nebo laboratorních postupech uvedených v tabulce viz kap. IV

the technical standards referred to are contained in the test methods or laboratory procedures listed in the table; see chap. IV.

die angegebenen technischen Normen sind in den in der Tabelle aufgeführten Prüfmethode oder Laborverfahren enthalten; siehe Kap. IV

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinitelem nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95%. Nejistoty nezohledňují vlivy odběru a nehomogenity vzorku. Standardní nejistota byla určena v souladu s dokumentem EA 4/02.

"The above-specified extended measurement uncertainties are calculated as a factor of the measurement uncertainty and the extension coefficient, $k=2$, corresponding to the coverage certainty of 95% for standard classification. The uncertainties do not reflect the impact of sample taking and lack of homogeneity. The standard uncertainty was determined in accordance with Document EA 4/02."

„Die genannten erweiterten Messunsicherheiten sind der Beiwert der Messunsicherheit und des Erweiterungskoeffizienten $k=2$, was bei normaler Verteilung einer Abdeckungswahrscheinlichkeit von 95% entspricht. Die Unsicherheiten berücksichtigen nicht die Einflüsse der Probennahme und -Inhomogenität. Die Standardunsicherheit wurde in Übereinstimmung mit dem Dokument EA 4/02 festgelegt.“

Vyhodnocení:

Evaluation:

Auswertung:

Naměřené hodnoty dřevních pelet jsou ve shodě s požadavky ENplus® A1.

Measured values of wood pellets are in accordance to requirements ENplus® A1.

Gemessene Werte der Holzpellets sind in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ENplus® A1.

Zkoušela:

Tested by /Geprüft von:

Bc. Hana Pavličková

Datum:

Date/ Datum:

2024-02-27

Podpis:

Signed/Unterschrift:



Kontrolovala:

Reviewed and approved by:/Überprüft von:

RNDr. Blanka Watson

Datum:

Date/ Datum:

2024-02-27

Podpis:

Signed/Unterschrift:



VI. Seznam použitých podkladůA list of other referenced documentsListe der verwendeten Dokumente

- Objednávka č. I-80298 ze dne 2023-09-20

- Order No. I-80298 of 2023-09-20

- Auftrag Nr. I-80298 vom 2023-09-20

Normy:Technical standard / Technische Normen:

- EN ISO 17829:2016 Tuhá biopaliva - Stanovení délky a průměru pelet
Solid biofuels - Determination of length and diameter of pellets / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung der Länge und des Durchmessers von Pellets
- EN ISO 18134-2:2017 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2:
Celková voda - Zjednodušená metoda
Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 2: Total moisture - Simplified method / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung des Wassergehaltes - Ofentrocknung- Teil 2: Gesamtgehalt an Wasser- Vereinfachtes Verfahren
- EN ISO 18134-3:2016 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 3:
Obsah vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Solid biofuels - Determination of moisture content - Oven dry method - Part 3: Moisture in general analysis sample / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung des Wassergehaltes - Ofentrocknung – Teil 3: Wassergehalt in allgemeinen Analysenproben
- EN ISO 18122:2023 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu popela
Solid biofuels - Determination of ash content / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung des Aschegehaltes
- EN ISO 17831-1:2016 Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 1: Pelety
Solid biofuels - Determination of mechanical durability of pellets and briquettes - Part 1: Pellets / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung der mechanischen Festigkeit von Pellets und Briquettes – Teil 1: Pellets
- EN ISO 18846:2017 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v množství pelet
Solid biofuels - Determination of fines content in quantities of pellets / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung des Gehaltes an Feingut in Mengen von Pellets
- EN ISO 5370:2023 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu jemných částic v peletách
Solid biofuels - Determination of fines content in pellets / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung des Gehaltes an Feingut in Pellets
- EN ISO 18125:2017 Tuhá biopaliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
Solid biofuels - Determination of calorific value / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung des Heizwertes
- EN ISO 17828:2016 Tuhá biopaliva - Stanovení sypné hmotnosti
Solid biofuels - Determination of bulk density / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung der Schüttdichte
- EN ISO 16948:2016 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku
Solid biofuels - Determination of total content of carbon, hydrogen and nitrogen / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung des Gesamtgehaltes an Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff – Instrumentelle Verfahren
- EN ISO 16994: 2017 Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru
Solid biofuels - Determination of total content of sulfur and chlorine / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung des Gesamtgehaltes an Schwefel und Chlor
- EN ISO 21404: 2020 Tuhá biopaliva - Stanovení tavitelnosti popela
Solid biofuels - Determination of ash melting behaviour / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung des Asche - Schmelzverhaltens
- EN ISO 16968:2015 Tuhá biopaliva - Stanovení stopových prvků
Solid biofuels - Determination of minor elements / Biogene Festbrennstoffe – Bestimmung von Spurenelementen
- Záznam o měření a zkouškách: Laboratorní deník č.125 Rozbor paliva EN PLUS, list 8-9 ze dne 2024-01-31
*Record of measurements and tests: Laboratory diary No.123, page 8-9 of 2024-01-31/
Mess- und Prüfprotokoll: Labortagebuch Nr.123 Festbrennstoffanalyse, Seite 8-9 vom 2024-01-31*

Protokol zpracovala: RNDr. Blanka Watson

Test Report compiled by:

Protokoll erstellt von:

Protokol schválil:

Test Report approved by:

Protokoll freigegeben von:


Milan Holomek
Manažer sekce Spalovací zařízení
Combustion Equipment Manager
Sektionmanager Verbrennungseinrichtungen

- Konec textu –

-End of text-/Textende-